

# HYGROPRIMER 2K

İki Bileşenli, Nem Toleranslı, Poliüretan Esaslı Astar Malzemesi



## TANIMI

**MATRİS HYGROPRIMER 2K**, poliüretan esaslı ürünler için geliştirilmiş hızlı kürlenene poliüretan esaslı astar malzemesidir. Alt katmanın dayanıklılığını arttırarak nemli veya yaş beton yüzeyler üzerine malzemenin iyi yapışmasını sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

## KULLANIM ALANLARI

1. Beton,
2. Sıva,
3. Alçı yüzeyler,
4. Ahşap,
5. Cam, metal ve mermer yüzeyler,

## AVANTAJLARI

1. Hemen her tür yüzeye mükemmel yapışır.
2. Solvent içermediğinden havalandırması olmayan ortamlarda rahatlıkla uygulanabilir.
3. Çok yüksek hidrofobik ve hidroliz direnci vardır.
4. Geniş ısı aralığında performans gösterir.
5. Kimyasallara karşı etkin direnç sağlar.
6. Nem toleransı vardır.

## UYGULAMA

### Yüzey Hazırlığı:

Tüm yüzeylerden uygulama öncesi yağ, gres, parafin atıkları, çimento şerbeti, gevşek parçacıklar, kalıp ayırıcı ajanlar, kürlenmiş eski membranlar ve aderansı zayıflatacak gibi etkenler yüzeyden arındırılmalıdır. Yüzey mümkünse yüksek basınçlı su ile yıkanarak temizlenmeli ve kurutulmalıdır. Yüzey bozuklukları uygun ürünler ile tamir edilmelidir.

### Uygulama:

**MATRİS HYGROPRIMER 2K** iki komponenti iyice karıştırılarak, zemine fırça veya rulo yardımıyla tatbik edilir. Normal şartlarda kürünü 45-60 dak da alır, kuruma süresi 4-5 saattir. Sıcak ortamlarda bu süre kısaldığı gibi soğuk ortamlarda uzayabilir.

## SARFIYAT

Toplam teorik sarfiyat 250-300 gr/m<sup>2</sup> dir

## AMBALAJ

15 kg + 5 kg

## RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5°C- 25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

## SAĞLIK VE GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

# HYGROPRIMER 2K

İki Bileşenli, Nem Toleranslı, Poliüretan Esaslı Astar Malzemesi

## TEKNİK ÖZELLİKLER

RENK	GRİ
YOĞUNLUK	A Komponent: 1,15-1,25 g/cm <sup>3</sup> B Komponent: 1,18-1,28 g/cm <sup>3</sup>
VİSKOZİTE	A Komponent: 200-300 mPa.s B Komponent: 150-250 mPa.s
BETONA YAPIŞMA	2,6 N/mm <sup>2</sup>
KURUMA SÜRESİ	6-8 saat
DOKUNMA KURULUĞU (25°C)	45-60 dak (Hava sıcaklığı, zemin sıcaklığı ve ortamdaki nem kuruma zamanını etkiler)
KİMYASAL DAYANIM	7 gün



Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbirini, ne GENEL , ne de üçüncü şahısların koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenilirliğine veya bilgi ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.